


(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 55-53441 (A) (43) 18.4.1980 (19) JP
 (21) Appl. No. 53-126426 (22) 14.10.1978
 (71) SONY K.K. (72) NORIO SUZUKI(1)
 (51) Int. Cl³. H01L21/88

PURPOSE: To increase the integration density of a circuit by placing the second wiring pattern or the first wiring pattern located below the bonding portion of a lead wire and forming a multi-layer construction.

CONSTITUTION: A SiO₂ layer 13 is made to adhere to a p-type Si substrate 11 where a n-type diffused region 12 has been formed, and an opening 13a is made on the region 12. Next evaporated Al is put on the layer 13 which is etched by means of photoetching so that the first wiring pattern 14 is formed at a right angle to the cross section of the figure, with reinforcing metal layers 15a and 15b sandwiching the pattern. One 15b of the metal layers is ohmically contacted with the region 12 through the opening 13a. Then the whole surface is coated with an insulating layer 16 made of polyimide resin where openings 16a and 16b are made. The second wiring pattern 17, or a upper layer while leading it over these openings is provided at a right angle to the pattern 14 and made to contact the layer 15b. Next a lead wire 19 is bonded on the pattern 17. By so doing, the wiring patterns 14 and 17 are made to cross each other and piled one after the other.



437/209

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—53441

⑪ Int. Cl.³
H 01 L 21/88

識別記号

庁内整理番号
7210—5F

⑬ 公開 昭和55年(1980)4月18日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 半導体装置

⑯ 発明者 露木忠晴

厚木市愛甲223—32

⑰ 特 願 昭53—126426

⑰ 出 願 人 ソニー株式会社

⑱ 出 願 昭53(1978)10月14日

東京都品川区北品川6丁目7番
35号

⑲ 発 明 者 鈴木則夫

厚木市下川入252番地の1

⑳ 代 理 人 弁理士 伊藤貞 外2名

明 細 書

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

ワイヤのボンディング部下に配線パターンが互に絶縁層を介して多層に配置される半導体装置において、下層の配線パターンを挟んでその両側にこれとは電氣的に別体の他の補強用金属層が配置され、上記下層の配線パターンを覆つて樹脂材より成る絶縁層が被着され、これの上に他の配線パターンが配置されるようになされ、上記ワイヤがボンディングされるべき上層の配線パターンが上記下層の配線パターンの両側の上記補強用金属層上に跨つて直接被着されるようになされ該被着部に跨つて上記ワイヤがボンディングされるようになされた半導体装置。

発明の詳細な説明

半導体装置、特に半導体集積回路においては、第1図に示すように半導体基体(1)上において、その表面に形成された例えば SiO_2 よりなる表面不活性化用の絶縁層(2)上に、第1の配線パターン例

えばアルミニウム (A8) よりなる金属配線パターン(3)を被着し、これの上を同様に例えば SiO_2 よりなる絶縁層(4)によつて覆い、この絶縁層(4)上に第2の配線パターン例えば同様にA8よりなる金属配線パターン(5)を被着して、配線パターンが積層されるように多層に配置して集積回路の高密度化を図るようになっている。

ところが、このような構成による場合、例えば上層の第2の配線パターン(5)にリードワイヤを連結即ち、ボンディングする場合、その信頼性に問題が生じる。即ち、通常このリードワイヤの配線パターンに対するボンディングは、サーマルコンプレッションボンド(熱圧着)によつて行いが、第1図に示した構造のものにおいて、同図に破線で示すように、リードワイヤ(6)の配線パターン(5)に対するボンディング部を、 SiO_2 絶縁層(4)を介して第1及び第2の配線パターン(3)及び(5)が重なり合っている部分で行うとこのリードワイヤ(6)のボンディングに際しての衝撃によつて絶縁層(4)が局部的に破壊してしまつて、第1の配線パターン

特開昭55-53441(2)

(3)と第2の配線パターン(5)とが電氣的に短絡する
場合が生じ信頼性が低められるという欠点がある。

従つてこのような構造による半導体装置にか
いては、リードワイヤ(6)の配線パターン(5)に
対するボンディング部は、他の配線パターン(3)
と重なり合つていない部分に特設する必要が
あり、これが集積回路の高密度化を阻害す
るものであつた。

これに対して第1図のものにおいて、第1の
配線パターン(3)と、第2の配線パターン(5)
との間に介在される絶縁層(4)として SiO_2 に
変えてポリイミド系樹脂による絶縁層を介
在させる場合、これがリードワイヤ(6)の
ボンディングに際しての衝撃を吸収すること
ができるのでリードワイヤ(6)のボン
ディング部を何んら特設することなく両配
線パターン(3)及び(5)が重なり合
つていない部分に設けることができる
ようになつた。しかしながらこの場合にか
いても、絶縁層(4)としてのポリイミド
系樹脂と配線パターン(3)及び(5)を
構成する例えば Au 金属層との密着性は
必ずしも良好なものではないために、
ワイヤ(6)のボンディングに際して第2
の配線パ

(3)

層の配線パターンが形成される場合である。

本発明においては、絶縁層(4)上に於
て第1の配線パターン(3)を設ける。この
パターン(3)は、例えばアルミニウム(Al)
を全面蒸着しこれをフォトエッチングす
ることによつて所望のパターンとなし
て形成し得る。そして、特に本発明にか
いては、例えばこの第1の配線パターン(3)
の形成と同時に、最終的にリードワイヤ
のボンディングパッド部下に相当する部
分においてパターン(3)を平面的に挟
んでこの配線パターン(3)の両側に、こ
れと同様の Au 金属層よりなる補強用金
属層(15a)及び(15b)をパターン(3)
の延長方向に沿うように、図示の例
では紙面と交る方向に沿つて被着配
置する。図示の例では一方の金属層
(15b)を領域(2)上に窓(13a)を通
じてオーミックにコンタクトさせた
場合である。

第1の配線パターン(3)と金属層(15a)
及び(15b)上には、これらを覆つて
ポリイミド系樹脂よりなる第1の絶
縁層(4)を塗布する。この絶縁層(4)
には、最終的にリードワイヤのボン
ディングパ

(15)

パターン(5)がポリイミド系樹脂より
なる絶縁層(4)から剝離する場合が
あり、この場合においても信頼性に
問題がある。

本発明においてはワイヤのボン
ディング部直下に複数の配線パター
ンが相互に電氣的に絶縁されて、
重ね合せられた多層配線部が存在
するようにして集積度の向上を図
る場合においても上述した信頼
性の低下を回避できるようにした
半導体装置を提供するものである。

第2図を参照して本発明の一例
を詳細に説明するに、図中、(1)は
各種回路素子が形成された半導
体基体で、(2)はこの基体(1)の表
面に臨んで形成された例えば基
体(1)とは異なる導電型の半導
体領域で、この領域(2)には、例
えば上層の配線パターンがオー
ミックに接続されるものとする。
基体(1)の表面には、表面不活
性化の絶縁層例えば SiO_2 より
なる絶縁層(3)が被着され、こ
れにフォトエッチングによつて
領域(2)の例えば上層の配線
パターンを接続すべき部分に窓
(13a)が穿設されている。図
示の例では、第1及び第2即ち、
下層及び上層の2

(4)

層の配線パターンが形成される
場合において、配線パターン(3)の
両側の金属層(15)上に、例
えば酸素プラズマエッチング
によつて窓(16a)及び(16b)
が穿設される。

そして、これら窓(16a)及び
(16b)に達し渡つて第2の
(上層の)配線パターン(5)を
形成する。この配線パターン(5)
は、例えば Au 層の全面蒸着
を行つて後にフォトエッチング
によつて所定のパターンとなし
得る。

又、この第2の配線パターン(5)
上を含んで必要に応じてポリ
イミド系樹脂よりなる絶縁層(4)
をリードワイヤのボンディング
部を除いて選択的に被着する。
この選択的被着は、上述した
ように全面塗布の後例えば
プラズマエッチングすること
によつて形成できる。尚、第
2の配線パターン(5)は、領
域(2)上の補強用金属層(15)
上に直接コンタクトされる
ことによつて、領域(2)と電
氣的に連絡される。

そして、第2の配線パターン(5)
上の第1及び第2の配線パ
ターン(3)及び(5)が重ね
合せられる部分の少くとも
1部上を含んでリードワイヤ
(6)をサーマルコンプレッ
ションボンドによつてボン
ディン

グするが、この場合、このボンディング部が、パターン04の両側の補強用金属層(15a)及び(15b)が存する部分上に跨るようになる。即ちワイヤ09のボンディング部09aが、第2の配線パターン04の補強用金属層(15a)及び(15b)上に連結された、部分に跨るように形成される。

第2図に示した例においては、ワイヤ19のボンディング部下において、上層の配線パターン10が補強用金属層(15a)及び(15b)を介して半導体基体11の領域12に電気的に連結する構成をとる場合について示したが、第3図の例は、リードワイヤ19のボンディング部下において、上層の配線パターン10が基体11の領域に電気的にコンタクトされない構造をとる場合を示したもので、第3図において第2図と対応する部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

上述したように本発明装置によれば、リードワイヤ19のボンディング部14の下において第1及び第2の配線パターン14及び17が横切る即ち重ね合わせられる多層構造をとるようにして集積回路の高密度

(7)

10は半導体基体、13はその表面に形成された表面不活性化用絶縁層、14及び11は下層及び上層の配線パターン、16及び18はポリイミド系樹脂よりなる絶縁層を示す。

代理人
同
同

伊藤 藤
仙谷 克
松隈 秀

特開昭55-53441(3)

度化を図つたものにおいて、上層のパターン部即ち、金属層が下層の補強用金属層(15a)及び(15b)に何ら剥離性を伴う絶縁層を介することなく直接的に連結するようにし、この部分に跨つてボンディング部図がなされるようにしたので、ボンディングに際しての衝撃によつても金属と金属即ちパターン部と金属層(15a)(15b)とのすぐれた密着性によつて上層の配線パターンが剥離するような事故を回避できこれによつて、半導体装置の信頼性の向上を図ることができる。


尚、図示した例においては、2層の配線パターン04及び07が配置された構造とした場合であるが2層に限らず3層以上の多層の配線パターンを有するものに本発明を適用して同様の効果を奏せしめ得ることは明らかであろう。

図面の簡単な説明


第 1 図は本発明の説明に供する従来の半導体装置の要部の拡大断面図、第 2 図及び第 3 図は夫々本発明による半導体装置の例の要部の拡大断面図である。

(8)

第 1 図



第 2 図



第 3 図

